

MATERIALTRANSPORT



PU-SLANG

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

För utsugning av mycket slitande material såsom metallspån, granulat, spannmål, papper etc.

EGENSKAPER

Självslocknande polyuretanslang enligt DIN 4102 B1. Invändigt slät slang med mycket goda slittegenskaper. Tack vare att slangen är esterbaserade är slitstyrkan 30 % starkare än eterbaserade slangar. Kan även fås i mikrobbeständig-, livsmedels eller antistatiskskvalité. Antistatisk $\leq 10^9$ Ohm, uppfyller då kraven enligt ATEX 94/9/EG. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel, fetter och ozonbeständighet.

KONSTRUKTION

Transparant polyretan med helinbäddad förkopprad fjädersåls spiral. Tråddiameter 1,0-3,0 mm- Slangväggens tjocklek mellan spiralerna är 1,45 mm

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till + 90°C (120)

STANDARDLÄNGDER

10 meter

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	A.tryck bar(20°)	Undertryck mm vp (20°)	B.radie mm
5576	50	0,71	2,90	8000	87
5577	65	0,91	2,40	6750	112
5578	75	1,06	2,00	6000	126
5579	102	1,48	1,50	4500	165
5580	120	1,75	1,30	3125	194
	127	1,91	1,30	3125	203
	130	1,96	1,30	3125	209
	140	2,11	1,05	2500	224
5581	152	2,29	1,05	2500	242
	163	2,51	0,90	2500	255
	175	2,74	0,90	1875	278
	180	2,82	0,75	1875	285
	203	3,30	0,75	1875	321
	225	3,65	0,60	1250	353
	250	3,84	0,60	1250	390
	275	4,22	0,45	1250	426
	300	4,94	0,45	1250	465
	315	5,19	0,45	1250	488
	325	5,35	0,45	1250	503
	350	6,96	0,45	1250	540
	400	7,95	0,30	675	615
	450	8,94	0,30	675	690
500	9,93	0,30	675	765	

För priser utan artnr eller i livsmedelskvalité, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB
 Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
 info@eurovac.nu
 www.eurovac.nu